AMBIENTA [LISO]

	Classificação de uso	EN 685	23 Residencial / 33 Comercial / 42 Industrial
	Espessura total	EN 428	3mm
	Capa de uso de PVC	EN 429	0,50mm
	Tamanho da régua	EN 427	184x950mm/178x1220mm (612 Manacá, 617 Avelã, 624 Cacau)
	Embalagem	EN 427	19 réguas (3,32m²) / 15 réguas (3,25m² - 612 Manacá, 617 Avelã, 624 Cacau)
PUR	Proteção superficial	Proteção superficial	Sim
	Peso	EN 430	4,76kg/m²
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T
	Identação residual	EN 433	≤ 0,1mm
	Estabilidade dimensional	EN 434	≤ 0,13mm
	Energia Radiante	NBR 8660	Classe II A
	Densidade Óptica de Fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450
	Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	10dB
	Ignitabilidade de Materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s

AMBIENTA [LISO ESPECIAL]

	Classificação de uso	EN 685	23 Residencial / 33 Comercial / 42 Industrial
	Espessura	EN 428	3,2mm
	Capa de uso de PVC	EN 429	0,70mm
	Tamanho da régua	EN 427	0,70mm
	Embalagem	EN 427	19 réguas (3,32m²) / 16 placas (3,53m²)
PUR	Proteção superficial	Proteção superficial	SIM
	Peso	EN 430	Proteção superficial
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T
	Identação residual	EN 433	≤ 0,1mm [■] , [●] e [● especial]
	Energia Radiante	EN 434	≤ 0,13mm
	Energia Radiante	NBR 8660	Classe II A
	Densidade Óptica de Fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450
	Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	10dB
	Ignitabilidade de Materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s

AMBIENTA [LISO]

	Classificação de uso	EN 685	23 Residencial / 33 Comercial / 42 Industrial
	Espessura total	EN 428	3mm
	Capa de uso de PVC	EN 429	0,50mm
	Tamanho da régua	EN 427	184x950mm / 470x470mm (coleção Stone)
	Embalagem	EN 427	19 réguas (3,32m²) / 16 placas (3,53m²)
PUR	Proteção superficial		Sim
	Peso	EN 430	5,10kg/m²
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T
	Identação residual	EN 433	≤ 0,1mm
	Estabilidade dimensional	EN 434	≤ 0,13mm
	Energia Radiante	NBR 8660	Classe II A
	Densidade Óptica de Fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450
	Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	10dB
	Ignitabilidade de Materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s